



Clairefontaine

DATENBLATT			
QUALITÄT	DCP COATED Gloss		
		Wert	
Zertifikat	FSC * C002321		
Zellstoffzusammensetzung	ECF		
pH neutrale Umgebung	neutral		
Flächengewicht	135	g/m ²	NF IN ISO 536 NFQ 03 019
Dicke	95	Mikron	NF IN ISO 534 NFQ 03 016
Volumen	0,70	cm ³ /g	NF IN ISO 534 NFQ 03 016
Weiße	130	CIE	NF ISO 11475 NFQ 03 099
	98	ISO	NFQ 03 039 ISO 2470
Bekk Glätte	1700	Sekunden	NF ISO 5627 NFQ 03 012
Relative Feuchte	50	in der Luft	Stechhygrometer
Opazität	95	%	NF ISO 2471 NFQ 03 040
Alterungsbeständigkeit	ISO 9706		NF IN ISO 9706