

**SCHEDA TECNICA
100 COLOR D/G ***

vs.cod. 1.746.801 ns.cod. 7475

Grammatura	Spessore	Opacità	Levigatezza	Contenuto di umidità
g/m ²	µm	%	sec.	%
100 ± 10	120 ± 10	min.88	40 ± 25	6,0 ± 1,0
ISO 536	ISO 534	ISO 2471	ISO 5627	ISO 287

Gennaio 2017

* Ci si riserva di effettuare eventuali modifiche produttive e qualitative successivamente alla data esposta, senza preavviso.