

SCHEDA TECNICA
120 COLOR GRAPHIC 'N' *

Grammatura	Spessore	Opacità	Levigatazza	Contenuto di umidità
g/m ²	µm	%	sec.	%
125 ± 10	150 ± 10	min.90	40 ± 25	6,0 ± 1,0
ISO 536	ISO 534	ISO 2471	ISO 5627	ISO 287

Marzo 2009

* Ci si riserva di effettuare eventuali modifiche produttive e qualitative successivamente alla data esposta, senza preavviso.