

SCHEDA TECNICA JP P.90 MC *

vs.cod. 1.747.074 ns.cod.8571
 vs.cod. 1.747.085 ns.cod.8254
 vs.cod. 1.747.096 ns.cod.8253
 vs.cod. 2.373.978 ns.cod.8817
 vs.cod. 2.596.158 ns.cod.8748
 vs.cod. 2.596.169 ns.cod.8749

Grammatura	Grado di bianco	Opacità	Liscio	Spessore	Umidità relativa
ISO 536	ISO 11475	ISO 2471	ISO 8791/2	ISO 534	ISO 287
Gr./mq.			ml/min	µm	%
90	169	96	200	118	4.0

100% cellulosa vergine ECF

Gennaio 2017

* Ci si riserva di effettuare eventuali modifiche produttive e qualitative successivamente alla data esposta, senza preavviso.