

Grammatura	Grado di bianco		Opacità	Liscio	Spessore	Umidità relativa	Valore pH
	DIN/ISO	CIE	DIN/ISO	PPS			
Gr./mq.	%	%		µm	µm	%	
<b>90</b>	<b>113</b>	<b>162</b>	<b>92</b>	<b>6.0</b>	<b>120</b>	<b>33</b>	<b>8.0</b>

Lavorazione a base di cellulosa bianca senza Cloro

Marzo 2009

\* Ci si riserva di effettuare eventuali modifiche produttive e qualitative successivamente alla data esposta, senza preavviso.