

PROTOCOLLO MILIAFLEX 125 g/m²

Carta filigranata con filigrana sparsa, riproducente la scritta "MILIAFLEX - C.M.FABRIANO".
 Il prodotto è Acid Free, con riserva alcalina, a garanzia di lunga conservazione (almeno 150 anni).

Watermarked paper reproducing "MILIAFLEX - C.M.FABRIANO".
 The product is Acid Free, with alkalinereserve, guaranteeing long life (at least 150 years).

CARATTERISTICHE - PROPERTIES	METODOLOGIA - METHOD	U.M.	TARGET	Min.	Max.
Grammatura Grammage	UNI EN ISO 536 I.O. 10 P44 004	g/m ²	125,0	121,0	129,0
Spessore Thickness	UNI EN 20534 I.O. 10 P44 005	microns		130,0	150,0
Assorbimento acqua [Cobb] Water absorptiveness [Cobb]	UNI EN 20535 I.O. 10 P44 010	g/m ²			32,0
Grado di Bianco Brightness	UNI 7623 I.O. 10 P44 006	%		100,0	103,0
Ruvidità [Bendtsen] Roughness [Bendtsen]	UNI 7626-2 I.O. 10 P44 007	ml/min.	170,0	100,0	240,0

