

Caractéristiques moyennes

QUALITE :	Jet d'encre Surfacé Haute Blancheur		
Composition fibreuse	ECF		
Milieu	neutre		
Grammage	90	g/m ²	NF EN ISO 536 NFQ 03 019
Epaisseur	106	microns	NF EN ISO 534 NFQ 03 016
Main	1,18	cm ³ /g	NF EN ISO 534 NFQ 03 016
Blancheur	162	CIE	NF ISO 11475 NFQ 03 099
	112	ISO	NFQ 03 039 ISO 2470
Satinage Bendtsen	80	ml/min	ISO 8791-2 NF Q 03-049
Opacité fond papier	96	%	NF ISO 2471 NFQ 03 040
Humidité absolue	4,20	%H ₂ O	NF EN ISO 20287 NFQ 03 003
Humidité relative	28	dans l'air	sabre
Permanence	ISO 9607		
Certificat	FSC		