

Articolo **SNOOP S1P SRC**  
 Codice di produzione **ABI07**  
 Taglie **35-48**  
 Calzata **11**



<b>TOMAIO</b>	Morbida pelle scamosciata con inserti in canvas Jeans
<b>FODERA</b>	OVERDRY, fodera realizzata con una nuova fibra tecnica resistente all'abrasione, altamente traspirante, liscia al tatto e confortevole, garantisce il microclima ideale all'interno della calzatura anche in condizioni estreme aiutando a mantenere il piede sempre fresco e asciutto.
<b>FUSSBETT</b>	Il nuovo sottopiede anatomico e antistatico Comfort Plus è realizzato in sofficie poliuretano; rivestito in tessuto assorbente e traspirante è perforato nella parte anteriore per favorire l'aerazione interna e quindi mantenere il microclima ideale. Svolge un'efficace azione ammortizzante degli shock nell'area del tallone, prevenendo i microtraumi derivanti dal contatto con il terreno.
<b>PUNTALE</b>	ALULite 200J in alluminio, leggero, amagnetico e anticorrosivo. Pur garantendo la stessa resistenza, è il 51% più leggero rispetto ai tradizionali puntali in acciaio (peso puntale ALULite: 53 gr, peso puntale acciaio: 108 gr).
<b>SOLETTA ANTIPERFORAZIONE</b>	FLEX-SYSTEM® ZERO, soletta in materiale composito a strati di fibre trattate con apposite ceramiche, flessibile, leggero, amagnetico, atermico, anticorrosivo e anallergico. Protegge il 100% della superficie di appoggio del piede; testata in accordo alla nuova norma EN ISO 12568:2010 «perforazione 0». Alla forza di penetrazione di 1.100 Newton la punta del chiodo non deve essere visibile, questo si traduce in una maggior forza necessaria alla totale penetrazione: 1.900 Newton, ben 600 Newton in più rispetto alla precedente lamina in tessuto. La lamina a perforazione zero è testata anche per proteggere dalle penetrazioni da chiodo da carpentiere.
<b>SUOLA</b>	La nuova suola 24 BIT associa due diverse densità di poliuretano. Soffice poliuretano espanso per il massimo comfort in appoggio e l'innovativa miscela di PU TR per il battistrada che garantisce grip e resistenza all'abrasione ai vertici della categoria.

	<b>REQUISITI</b>	
<b>TOMAIO</b>	<b>EN ISO 20345:2011</b>	<b>ESITO</b>
Permeabilità al vapore d'acqua	mg/cm <sup>2</sup> h ≥ 0,8	3,4
Coefficiente di permeabilità	mg/cm <sup>2</sup> ≥ 15	35,1
<b>FODERA</b>		
Permeabilità al vapore d'acqua	mg/cm <sup>2</sup> h ≥ 2	4,2
Coefficiente di permeabilità	mg/cm <sup>2</sup> h ≥ 20	43,2
<b>PUNTALE</b>		
Resistenza all'urto	mm ≥ 14	14
Resistenza alla compressione	mm ≥ 14	16
<b>Inserto antiperforazione</b>		
Resistenza alla perforazione	N ≥ 1100	conforme
<b>ISOLAMENTO DAL FREDDO</b>		
Decremento della temperatura	°C ≤ 10	-
<b>Resistenza elettrica della calzatura</b>		
In ambiente umido	MΩ ≥ 0,1	130
In ambiente secco	MΩ ≤ 1000	680
<b>SUOLA</b>		
Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm <sup>3</sup> ≤ 150	55
Resistenza alle flessioni	mm ≤ 4	1
Resistenza agli idrocarburi	% ≤ 12	1
Assorbimento di energia del tacco	J ≥ 20	34
Coefficiente di aderenza del battistrada su suolo in acciaio lubrificato da glicerina	Tacco ≥ 0,13	0,35
Coefficiente di aderenza del battistrada su suolo in acciaio lubrificato da glicerina	Piano ≥ 0,18	0,40
Coefficiente di aderenza del battistrada su suolo in ceramica lubrificato da detergente	Tacco ≥ 0,28	0,74
Coefficiente di aderenza del battistrada su suolo in ceramica lubrificato da detergente	Piano ≥ 0,32	0,98



I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti.

U Group srl. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di U Group srl.